



ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ООО «ТЕХПРОЕКТ»

123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская
набережная, д. 10 стр. 2, пом.
Регистрационный № РОСС RU.32001.64166.01.174



Руководитель лаборатории
ИЛ ООО «ТЕХПРОЕКТ»
М.Ф. Уткин

«25» июня 2026 г.

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ (анализа)

№ 35178/84-ТЕХП/26 от 25.06.2026

1	Объект	Элементы архитектурные фасадные декоративные, марки «МИР ПЕНОПЛАСТА»
2	Заявитель	Общество с ограниченной ответственностью «МИР ПЕНОПЛАСТА», 142113, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ПОДОЛЬСК, П МОЛОДЁЖНЫЙ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, Д. 4, СТР. 3, ОФИС 1, ИНН: 5074094651, ОГРН: 1255000053440
3	Изготовитель	Общество с ограниченной ответственностью «МИР ПЕНОПЛАСТА», 142113, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ПОДОЛЬСК, П МОЛОДЁЖНЫЙ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, Д. 4, СТР. 3, ОФИС 1, ИНН: 5074094651, ОГРН: 1255000053440
4	Основание для проведения исследований (анализа)	Заявка № 35178/84 от 08 июня 2026 г.
5	Дата запроса на получение материала для исследований (анализа)	09 июня 2026 г.
6	Дата получения материала для исследований (анализа)	11 июня 2026 г.
7	Дата проведения исследований (анализа)	12 июня – 23 июня 2026 г.
8	Нормативные документы, регламентирующие объем исследований (анализа) и их оценку	Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 (Раздел 6)

Таблица №1

Определяемые показатели	Ед-ца измер.	Норматив по НД	НД на метод испытаний	Результаты испытаний
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
Запах	балл	не более 2	ГОСТ ISO 16000-30-2017	1
Токсикологические показатели				
Индекс токсичности	%	70-120	МУ 1.1037-95	73
Физико-химические показатели				
Напряженность электростатического поля (при влажности воздуха 30-60%)	кВ/м	не более 15	ГОСТ 12.1.045-8	менее 5
Санитарно-химические показатели				
Акрилонитрил	мг/м ³	не более 0,5	МУК 4.1.3038-12	менее 0,01
Дибутилфталат	мг/м ³	не более 0,10	МУК 4.1.3168-14	менее 0,001
Диоктилфталат	мг/м ³	не более 0,02	МУК 4.1.3168-14	менее 0,001
Стирол	мг/м ³	не более 0,002	МУК 4.1.751-99	менее 0,001
Формальдегид	мг/м ³	не более 0,01	ГОСТ 30255-2014	менее 0,001

Исполнитель



Т.А. Чистяков

Настоящий протокол испытаний (исследований) распространяется только на объект, подвергнутый испытаниям (исследованиям).
 Запрещается полная или частичная публикация (перепечатка) настоящего протокола без письменного разрешения Испытательной лаборатории ООО «ТЕХПРОЕКТ».

Примечание: заключение оформлено по требованию Заявителя.